






## 漆膜划格器方法和判断依据

ISO等级	ASTM等级	测试结果	
0	5B	切口的边缘完全光滑，格子边缘没有任何剥落。	
1	4B	在切口的相交处有小片剥落，划格区内实际破损不超过5%	
2	3B	切口的边缘和/或相交处有被剥落，其面积大于5%，但不到15%	
3	2B	沿切口边缘有部分剥落或整大片剥落，或者部分格子被整片剥落，被剥落的面积超过15%，但不到30%	
4	1B	切口边缘大片剥落/或者一些方格部分部分或全部剥落，其面积大于划格区的35%，但不超过65%	
5	0B	超过上一等级大于65%	